



FX 2K

ЭЛАСТОМЕРНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

ESHA FX-2K эластомерный высокопрочный полимерно-модифицированный клей, не содержащий растворителей, для всех строительных материалов - вертикальных или горизонтальных поверхностей.

ESHA FX-2K представляет собой эластичный водостойкий клей холодного нанесения, состоящий из 2 компонент.

- Компонент А: сильный клей на основе ПУ
- Компонент Б: Катализатор / отвердитель

Поскольку он обладает высокой тиксотропностью, его можно наносить вертикально, не допуская скольжения даже тяжелых или больших плиток.

ESHA FX-2K отличается высокой эластичностью и отличной водостойкостью. Поэтому он подходит для одновременной гидроизоляции и укладки керамической плитки или мозаики в душевых кабинах или влажных помещениях. Он имеет очень низкую эмиссию летучих органических соединений и может использоваться в небольших внутренних областях применения (например, в ванных комнатах)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В помещении и на улице, приклеивание керамогранита на стены и полы, каменных материалов и мозаики всех типов на поверхности, такие как: стяжки, штукатурки, бетон, асфальт, дерево, металл, ПВХ, армированный полиэстер, цемент, гипс, гипсокартон, паркет.

- Приклеивание керамической плитки и мозаики на деревянные рабочие поверхности или на кухни для достижения водостойкой подложки.
- Склеивание керамической плитки, каменных материалов и мозаики на балконах, внешних куполах террас или плоских крышах, подверженных пешеходному движению.
- Укладка мозаики и керамической плитки на металлические поверхности для производства / и сборных ванных комнат;
- Укладка керамической плитки, мозаики, армированных плит, натурального камня или агломератов смолы поверх старой керамической плитки или мрамора
- Укладка керамической плитки и мозаики в бассейнах

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Не используйте на очень влажных поверхностях или там, где есть риск повышения влажности. **ESHA FX-2K** может наноситься непосредственно на большинство цементных и деревянных поверхностей. Для неабсорбирующих субстратов, таких как металл или пластик, требуется использование подходящей грунтовки Esha Primer 21. Упаковка **ESHA FX-2K** предварительно измеряется, поэтому отклонения при смешивании не рекомендуются. Не используйте частичные количества. Неправильное соотношение смешивания приводит к процессу устранения дефектов. Используйте продукты при температуре от + 10 ° C до + 30 ° C. Очень низкие температуры значительно замедляют процесс отверждения.

Поверхности должны быть отверждены, без сыпучих частиц, жира, масла, краски, воска и сухих. Цементные основания не должны подвергаться усадке после укладки плитки. Убедитесь, что все материалы, используемые для укладки плитки (керамические материалы, нивелиры, клеи, герметики, гидроизоляционные материалы и т. Д.), Подходят для внутреннего применения.

При укладке на открытом воздухе, в бассейнах, на полах, в условиях интенсивного или интенсивного движения, тонких плит, вибрирующих поверхностей и в ситуациях, когда происходят значительные изменения температуры, клей должен наноситься как на основание, так и на заднюю часть плитки, чтобы получить полный слой клея без пустот.

Вылейте Компонент В (катализатор) поверх Компонента А (смесь). Рекомендуется залить все содержимое катализатора, содержащегося в упаковке. Смешайте с помощью электрической дрели, оборудованной лопастной мешалкой, до получения однородной смеси без пузырьков. Не рекомендуется проводить смешивание вручную.

Нанести продукт зубчатым шпателем. Зубцы шпателя должны выбираться в зависимости от размера плитки, которую нужно нанести. В любом случае он должен допускать 65-70% распространения клея на обратной стороне плитки в случае установки внутри помещения и 100% в случае установки на улице, для полов, подверженных интенсивному движению или в случае плавательных бассейнов. Любая регулировка должна быть выполнена в течение 90 минут после установки. Время схватывания строго привязано к температуре окружающей среды.

Легкие пешие нагрузки через 12 часов.

Поверхности готовы к использованию через 7 дней.



FX 2K

**ЭЛАСТОМЕРНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ПОЛИМЕР, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛЕЙ**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	ЕД.,ИЗМ-Я	ЗНАЧЕНИЕ
EN 12004 КЛАСИФИКАЦИЯ R2T	---	Улучшенный реактивный клей без вертикального скольжения
Внешний вид	---	Компонент А: густая паста Компонент В: жидкость с низкой вязкостью
Цвет	---	Компонент А: бежевый Компонент В: коричневый
Плотность смеси	кг/м ³	1,50
Соотношение смешивания	мас/мас	6,5:1
Жизнеспособность	МИН	30-40
Консистенция смеси		очень вязкий

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Раздражает глаза и кожу. Может вызвать раздражение при контакте с кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Этот материал и его упаковку следует утилизировать безопасным способом. Носить подходящие перчатки. Избегать попадания в окружающую среду. Обратитесь к специальным инструкциям / паспорту безопасности.

РАСХОД

Склеивание керамики и каменных материалов:

- Мозаика и плитка небольшого размера (шпатель № 4): 2,5 кг/м²
- Плитка нормального размера (шпатель № 5): 3,5 кг / м²
- Плитка большого размера (шпатель № 6): 5 кг / м²

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в оригинальной упаковке. Хранить в специальной упаковке при очень низких температурах.

- i) 5 комплекты (A+B)
- ii) % комплекты (A+B)

Насколько нам известно, информация, содержащаяся в этой брошюре, является достоверной и надежной и подтверждается нынешним состоянием наших знаний. В соответствии с принятой осторожностью и способом применения, на который мы не имеем никакого влияния, значения могут расходиться. Поэтому для получения наилучших результатов перед использованием пользователь должен выполнить тест приложения в своих собственных условиях обработки.

Alfa-Alfa Energy S.A.

ATHENS/CENTRAL OFFICES-FACTORY: Aspropyrgos Beach, 193 00 Aspropyrgos, Attica

T +30 2105518700, F +30 2105572974 | THESSALONIKI/OFFICES-WAREHOUSE: 18

Epirou Street, 570 09 Kalochori, T +30 2310783725, F +30 2310783326 |

www.eshagr • sales@eshagr

