



ДОБАВКА В LITOSCHROM STARLIKE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЭПОКСИДНОЙ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Инновационная система на основе технологии эпоксидного раствора Litochrom Starlike для реализации декоративной отделки на стенах во внутренних помещениях.

Основные преимущества применения Starlike Decor:

- позволяет объединить поверхности с плиткой или мозаикой, затертые Litochrom Starlike и прилегающие к ним стены;
- хроматический эффект на поверхности повторяет все 94 варианта цветовой гаммы Litochrom Starlike, а при нанесении в два или три слоя разными цветами можно получить неограниченное количество оттенков;
- выполняя разные способы нанесения Starlike Decor можно получить эксклюзивные и персонализированные варианты отделки;
- Starlike Decor наносится быстро и легко. Применяя правильный инструмент можно в короткий срок выполнить отделку с высокими эстетическими свойствами;
- штукатурка наносится минимальной толщиной, что позволяет снизить расход и, соответственно, стоимость за квадратный метр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Starlike Decor может применяться для отделки внутренних стен частного и общественного назначения:

- Ванные и душевые
- Кухни
- Сауны и турецкие бани
- Декоративная отделка баров, ресторанов, дискотек, гостиниц и т.д.

ОСНОВАНИЯ

Декоративная штукатурка Starlike Decor может выполняться на вертикальном основании любого типа, как например:

- цементная или гипсовая штукатурка;
- деревянные или гипсокартонные панели;
- панели типа WEDI;
- алюминиевые листы;
- поверхности с уже существующим керамическим покрытием, и др.

Подготовка оснований:

1. Основание должно быть чистым, сухим, компактным, достаточно выдержанными и ровными, не пылить. Не планарные цементные основания могут быть выровнены с помощью специального тиксотропного быстросхватывающегося раствора Litoplan Rapid. В случае уже имеющейся керамической облицовки, необходимо нанести на керамическую поверхность отделяющую мембрану, используя клеи Litoplus K55 или Litostone K99 металлическим шпателем с зубцом 4мм. Данная мембрана позволит закрыть межплиточные швы, гарантируя, таким образом, гладкую и ровную поверхность под Starlike Decor.
2. Нанести один слой Litoacril Plus или Litoacril LA 201 (пастообразные клеи готовые к применению) в качестве штукатурки с помощью пластмассового или металлического шпателя, выполняя слой толщиной 1 мм. Данный слой необходим для получения поверхности с однородным поглощением и цветом (белым) для последующего нанесения Starlike Decor. В случае неровных или цветных поверхностей, возможно, понадобится нанесение второго слоя. После застывания слоев необходимо подровнять поверхность с помощью шпателя, убирая какие-либо выступы и неровности гладкой стороной шпателя, а затем зашкурить поверхность. Рекомендуемая гранулометрия абразивной бумаги 50 или 80. Убедившись, что поверхность является идеально гладкой и полностью сухой, приступить к нанесению Starlike Decor.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Соотношение разведения:

125 гр. (5%) Starlike Decor на 2,5 кг Litochrom Starlike

1. Открыть ведро с необходимым цветом Litochrom Starlike. Вылить весь катализатор (компонент В), находящийся в отдельном пакете в этом же ведре, в цветную пасту (компонент А). Тщательно перемешать с помощью электродрели до получения однородной массы без комочков.
2. В приготовленный раствор вылить компонент Starlike Decor.
3. Перемешать электродрелью на низких оборотах для получения однородного раствора. Для исключения неравномерного замеса рекомендуется соскоблить с помощью шпателя или кельмы раствор со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется замешивать вручную.
4. Добавить при необходимости Galaxy, Spotlight, Night Vision, Gold или, при использовании нейтрального цвета С.340, добавки Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)
5. Перемешать до получения однородного раствора. Материал готов к нанесению.

НАНЕСЕНИЕ

Starlike Decor может наноситься несколькими методами для получения разных эстетических эффектов на поверхности:

“**Nuvolato**” - Вид отделки: **эффект облаков**

Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на поверхности.

“**Liscio**” - Вид отделки: **гладкая**

Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого пластмассового шпателя, не оставляя излишков материала на поверхности.

После 3-4 часов (при температуре не ниже +10°C) можно приступить к нанесению второго слоя, таким же способом, как наносили первый слой.

В зависимости от цвета и желаемого эффекта можно наносить два или три слоя Starlike Decor. Эти слои могут наноситься разными цветами для получения неповторимого персонализированного цвета, но в таком случае рекомендуем провести предварительный тест.

“**Spatolato**” - Вид отделки: **рельефный объем**

Выполнить нанесение гладким пластмассовым шпателем, оставляя с помощью шпателя неровности и выступы толщиной 1-2 мм.

“**Decorato**” - Вид отделки: **объемные полосы**

Нанести первый «нулевой» слой Starlike Decor с помощью гладкого пластмассового шпателя и, по свежему слою, нанести второй слой Starlike Decor металлическим V - образным или П-образным шпателем с зубцами на 3-4-6 мм.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ LITOLUX

При использовании Starlike Decor в помещениях, которые будут подвергаться контакту с загрязнениями различного типа, как например, кофе, вино, масло и пр., обработать поверхность защитным полиуретановым покрытием Litolux.

Нанесение одного слоя Litolux защитит покрытие от пятен и грязи, а также, за счет образования прозрачной блестящей пленки на поверхности, оживит цвет отделки Starlike Decor.

Litolux нельзя применять в помещениях, где предполагается высокий температурный режим и влажность (сауны, турецкие бани, хамамы).

По применению Litolux необходимо ознакомиться с технической картой продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить Starlike Decor при температуре от +10 до +30 °C в проветриваемом помещении. Избегать скопления избыточной влажности.
- Используемый шпатель должен быть сухим. Не смачивать его водой ни перед работой, ни во время нанесения материала.
- Основания должны быть сухими, без остаточной влажности.
- Выполнение базового слоя с помощью Litoacril Plus или Litoacril LA 201 необходимо в случае выполнения следующих видов отделки: Liscio, Nuvolato и Spatolata на цементные или гипсовые штукатурки, компенсаты или агломераты из дерева, а также на основания с отделяющими мембранами. Для отделки Decorato, при условии достаточно ровной поверхности, базовый слой можно не наносить.
- Для получения однородного цвета по всей поверхности, Starlike Decor в сочетании с добавками Metallic Collection, а также Spotlight, Galaxy и Gold, достаточно наносить в два слоя.
- Для снижения расхода добавок (Spotlight, Galaxy, Gold и Night Vision), их использование допускается при нанесении только второго слоя.
- Не использовать в качестве основания цементные шпаклевки или белые цементные клеи.
- При низких температурах время затвердевания может существенно увеличиваться..
- При нанесении в саунах или турецких банях, перед сдачей в эксплуатацию объекта, минимальный срок выдержки должен составлять 7 дней.
- При применении продукта в душевых, рабочих поверхностях кухонь или других местах, подверженных загрязнению, рекомендуется наносить защитный слой Litolux. Нанесение возможно после 24 часов, предварительно убедившись, что поверхность Starlike Decor окончательно застыла. Не наносить Litolux в помещениях, подвергающихся высокому температурному режиму и влажности (сауны, турецкие бани и др.).
- Максимальная устойчивость к пятнам будет достигнута через 7 дней при температуре 23°C, даже после нанесения Litolux. В течение этого времени необходимо защищать поверхность от контакта с агрессивными чистящими средствами.
- Штукатурка, выполненная Starlike Decor, чувствительна к пятнам от фломастеров и кофе. Настоятельно рекомендуем защищать поверхность специальным покрытием Litolux.
- Не использовать продукты содержащие хлопок, так как они могут оставлять следы на Starlike Decor.
- Перед применением хранить материал при температуре окружающей среды 24 часа.
- Характеристики материала Litochrom Starlike см. в технической карте.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Жидкость
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	3 года в оригинальной упаковке
РАСХОД	При нанесении в один слой средний расход Starlike с добавкой Decor - 0,5-0,8 кг/м ²
УПАКОВКА	Ведро 125 гр, рассчитанное на 2,5 кг Litochrom Starlike